

Technical Information

Техническая информация

AQUENCE FB 7371

(Пржнее наименование Adhesin A 7371)

Тип продукта

Дисперсионный клей на основе искусственных смол, содержащий пластификатор.

Применение

Упаковочная промышленность:

Изготовление картонных коробок
Хорошие клеящие свойства позволяют склеивать бумагу и картон с печатью и без нее, нелакированный и лакированный УФ- и акриловым лаком, а также ламинированный ПЭ- или ПП-пленками.

Ламинирование:

Ламинирование картонов с пленками ПП и/или ПЭ (не менее 40 Дин)

Технические параметры

Вязкость

7.000 ± 1.500 mPa.s

Методы испытания

Brookfield, RVT, 4/20/23

ISO 2555

pH - уровень

8,5 ± 1,5

DIN-ISO 976

Свойства

AQUENCE FB 7371 соответствует требованиям FDA § 175.105.

Пленка

Светло-желтая, эластичная

Применение

Способ нанесения

Зубчатый сектор, валок или диск

Оптимальная температура обработки 18-25⁰ С

Разбавление

AQUENCE FB 7371 при необходимости может быть разбавлен холодной водой

Очистка

Незасохшие и засохшие остатки клея можно легко смыть водой. Добавка смачивающего вещества ускоряет процесс очистки.

Утилизация

Смотрите сертификат безопасности.

Указания по безопасности

Руководством является сертификат безопасности

Вид хранения

В закрытых бочках 6 месяцев

Условия хранения

Оптимальная температура хранения 15-25⁰ С, беречь от мороза. Бочки после извлечения клея - тщательно закрывать.

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по обработке и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить ее пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая небрежность.



Technologies