



Tallaght Business Park,
Dublin, Ireland

Спецификация 5065, 5066, 5067, 5068

Май 2000

ОПИСАНИЕ

Loctite 5065, 5066, 5067 и 5068 – мягкие эластичные герметики на основе MS полимера, полимеризующиеся под воздействием влажности. Продукт имеет высокую тиксотропность, хорошую адгезию к большинству материалов, и совместим с различными системами окраски. У него хорошая стойкость к УФ излучению. Его можно использовать как внутри помещения, так и на открытом воздухе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эти продукты рекомендуется использовать в следующих случаях: герметизация швов и соединений в автомобилях, железнодорожных вагонах и контейнерах, судах, лодках, системах вентиляции и кондиционирования воздуха и т.п. Loctite 5065, 5066, 5067 и 5068 можно использовать для эластичной клейки обшивки крыши и боковых панелей при производстве автомобилей и жилых прицепов.

Основные преимущества:

- Сохранение эластичности
- Демпфирование вибрации
- Возврат к первоначальному состоянию после нагрузки
- Безопасность – без растворителя и изоцианата
- Хорошая адгезия без применения праймера
- Стойкость к УФ излучению и атмосферным воздействиям
- Стойкость к травлению и действию плесени
- Тиксотропность – вертикальные и потолочные поверхности
- Окрашиваемость
- Без силикона

Указания по применению

Убедиться что поверхности чистые, сухие и без смазки. Температура продуктов Loctite 5065, 5066, 5067 и 5068 и материала перед применением должна быть между 5°C и 40°C. После нанесения продукт можно разгладить мыльной водой; время образования поверхностной пленки 20 минут.

Хранение

Оптимальные условия хранения продукта - сухое прохладное место в оригинальной нераспечатанной емкости при температуре 10 - 25°C. Предпочтительна нижняя половина указанного температурного интервала. Возврат неиспользованного продукта в оригинальную емкость не допускается

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Черный	5065
Темно-серый	5066
Серый	5067
Белый	5068
Вязкость	Паста
Плотность	1,5
Температурный интервал, °C	от -40 до +100
Температура нанесения, °C	5 - 40
Прочность на разрыв (Н/мм ²), DIN53504	3,0
Твердость, Шор А, DIN 53505	60
Удлинение до разрыва, DIN53504	250%
Время образования поверхностной пленки	10 - 20 мин
Время полимеризации	4 мм/24 ч
Модуль упругости (МПа) (E10)	0,3
Срок годности (мес.)	12
Упаковка	310 мл

Замечания

Содержащиеся здесь данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля над проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.

НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЯМИ.
ПОЖАЛУСТА СВЯЖИТЕСЬ С ОТДЕЛОМ КАЧЕСТВА КОРПОРАЦИИ ЛОКТАЙТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЭТОГО ПРОДУКТА. ROCKY HILL, CT FAX: +1 (860)-571-5473 DUBLIN, IRELAND FAX: +353-(1)-451 - 9959