



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Клей Торгим TL-T60

Фасовка:

Продукт	Вес	Артикул
Торгим TL-T60	0,7 кг	H 0259-K
Торгим TL-T60	4,9 кг	H 0416-K
Торгим TL-T60	7,7 кг	H 0422-K

Область применения:

Торгим TL-T60 – двухкомпонентный клей, не содержащий хлоруглеводорода, для соединений резина-резина, резина-ткань, резина-металл, ткань-ткань.

Описание продукта:

Полимерная основа: Полихлоропреновый каучук (CR)
Растворители: Этилацетат / Циклогексан (**огнеопасен!**)
Цвет: Черный
Плотность: 0,88 г/мл
TLV: 170 ppm

Смешивание:

Тщательно смешать необходимое количество Торгим TL-T60 с ускорителем отверждения TL-T60 (весовая доля – 6%).

Жизнеспособность клея (*):

До 2 часов после смешивания двух компонентов (Торгим TL-T60 / ускор. отв. TL-T60).

Жизнеспособность клея после нанесения:

Сухой слой (первый слой): - минимально. 30 мин., на металле минимально 1 час (*)

Число слоев:

На металле, отшерованной резине и ткани - 2 слоя
На слое самовулканизирующейся резины - 1 слой

Расход на м²

Один слой Торгим TL-T60/ ускоритель отверждения TL-T60:
- на металле или слое самовулканизирующейся резиныпримерно 200 г/м²
- на отшерованной или невулканизированной резине.....примерно 300 г/м²
- на ткани.....примерно 400 г/м²

Гарантийный срок хранения:

- 2 года в оригинальной упаковке при хранении в соответствии с DIN 7716.

(*) время зависит от таких условий, как температура окружающей среды, влажность воздуха, вентилируемость помещения и т.д.

Указанное время является ориентировочным, и в каждом отдельном случае должно определяться путем проведения необходимого количества испытаний.