

## TECHNOMELT PS 8773-22

Ноябрь 2013

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TECHNOMELT PS 8773-22 имеет следующие характеристики:

<b>Технология</b>	Синтетическая смола
<b>Тип продукта</b>	Клей-расплав с остаточной липкостью
<b>Применение</b>	Ленты, этикетки и покрытия
<b>Внешний вид</b>	светло-жёлтый, твердый

### Область применения

- Упаковочные листы

### Свойства продукта

- Отлично подходит для приклейки полиэтиленовых плёнок
- Хорошая адгезия к картону, в том числе при низких температурах

### Технические данные

#### TECHNOMELT PS 8773-22

Вязкость, мПа·с	8 000 – 14 000
По Брукфильду RVTDV II, 150 °C ASTM D 3236	
Точка размягчения (кольцо и шар), °C	73 – 88

### Типичные свойства

#### 180° Отслаивание, Н/25 мм

24 ч на полиэтилене	20
24 ч на картоне	6

#### Тест на липкость, Н/25 мм

полиэтилен	9
картон	4

#### SAFT, °C

1" x 1", 500 г	67
----------------	----

#### Наклейка на картон

при -20°C	полная адгезия 100% когезионный разрыв
-----------	---

Протестировано при нанесе 20 г/м<sup>2</sup> на 40 мкм ПЭ.  
Приведённая информация является справочной и не может быть использована как спецификация.

### Соответствие нормам по упаковке пищевых продуктов

При определенных условиях, TECHNOMELT PS 8773-22 подходит для изготовления материалов для упаковки продуктов питания согласно применяемым рекомендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, ЕС и/или федерального института оценки рисков (Германия).

Детали, касающиеся контакта с пищевыми продуктами предоставляются по запросу.

Ответственность за соответствие определенным условиям лежит на предприятии-изготовителе, а не на поставщике клеевых материалов.

### РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Вводная информация:

Перед применением необходимо ознакомиться с паспортом безопасности для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях о технике безопасности. Необходимо всегда соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, всегда следуйте внутренним инструкциям безопасности. В случае необходимости обращайтесь в Хенкель за информационной поддержкой.

#### Применение:

Способ нанесения:

- форсунка
- щелевое сопло

#### Рабочая температура:

Рекомендованная рабочая температура: 150 – 180 °C

Нанесение следует проводить в соответствии с указанным выше температурным диапазоном, так как длительное нахождение материала под воздействием более высоких температур может негативным образом отразиться на температурной стойкости покрытия.

#### Очистка:

Для очистки бака предварительного разогрева и системы нанесения рекомендуется использовать очиститель TECHNOMELT PUR CLEANER ME.

Для холодной очистки поверхностей клеевого оборудования, цепей конвейеров и других частей машины от налипшего клея может быть использован очиститель TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN.

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN основан на натуральном сырье. Обеспечивает ручную очистку даже в случае сильного пригара. Перед использованием TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN необходимо проверить его пригодность для лакированных поверхностей и поверхностей с синтетическим покрытием.

**ХРАНЕНИЕ**

Хранить в сухом прохладном месте. Срок хранения указан для оригинальной невскрытой упаковки.

**Срок хранения**

Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес.	24
Чувствительность к замерзанию	Нет
Рекомендуемая температура хранения, °C	15 – 25

**Дополнительно:**

В Паспорте безопасности можно найти следующую информацию:

**информацию об опасностях, требования к транспортировке, правила техники безопасности.**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Заявление об ограничении ответственности**

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее:** В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

**В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Reference 0.5