



# Техническая информация

## TECHNOMELT Q 3183

**Тип продукта:** Клей-раплав на синтетической основе

**Применение:** Производство картонной и бумажной упаковки

**Технические параметры:**

**Метод испытания:**

<b>Вязкость:</b>	950 – 1300 мПа·с при 180°C	Brookfield RVT
<b>Точка размягчения:</b>	103 – 113°C	Кольцо+шар
<b>Рабочая температура:</b>	160°C – 180°C	
<b>Цвет:</b>	прозрачно-желтый	

**Свойства продукта:**

- Клей Техномелт Q 3183 – продукт отличного качества, обладающий высокой адгезией в расплавленном состоянии и коротким временем схватывания;
- Клеевой шов устойчив в широком диапазоне температур (от минус 30°C до плюс 80°C);
- При нанесении клей устойчив к высоким температурам (до плюс 200°C), особенно подходит для машин обладающих слабой степенью сжатия склеиваемых поверхностей или высокими возвратными силами склеиваемых материалов;

**Меры предосторожности:**

В твердом виде не опасен для здоровья. В расплавленном состоянии может оставлять ожоги. Желательно избегать попадания расплавленного клея на открытые участки кожи. При контакте с кожей промыть большим количеством холодной воды. Не растирать расплавленный клей. Проконсультироваться у врача. Для получения более полной информации см. Лист безопасности.

**Условия хранения:**

Не хранить при высокой температуре. Не допускать загрязнения клея, короб держать закрытым до начала использования. В закрытой оригинальной упаковке при нормальных условиях хранения срок годности составляет не менее 2 лет без изменения качества.

*Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Основанием для нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будут поставлены в вину преднамеренных умысел или грубая небрежность.*

Производитель:  
Филиал ООО «Хенкель Рус» в г. Тосно  
187000, г. Тосно, Ленинградская область,  
Московское шоссе, 1  
т. +7 812 326 16 63

ООО «Хенкель Рус»  
107045, г. Москва,  
Колокольников пер., д.11  
т. +7 495 745 22 34