

# Teroson RB IX

Июль 2013

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teroson RB IX обладает следующими характеристиками:

<b>Технология</b>	Синтетический каучук
Тип продукта	Герметик
<b>Применение</b>	Сборка
Внешний вид	Светло-серого цвета

Teroson RB IX - не содержащий растворителя, пластичный, самоклеящийся герметик (тестообразный) на основе синтетического каучука.

Обеспечивает хорошую коррозионную защиту и может быть окрашен стандартными красками на основе масел и синтетических смол. Продукт демонстрирует хорошую водостойкость и стойкость к старению. Благодаря своей липкости, герметик приклеивается к большинству чистых и сухих поверхностей и обладает превосходной совместимостью с различными субстратами.

### Область применения:

Формируемый вручную герметик Teroson RB IX применяется в автомобилестроении, производстве железнодорожных вагонов и прицепов, изделий из листового металла и производстве холодильного оборудования, а также в строительстве, например, для герметизации кабеля в кабель-канале и при монтаже сантехнического оборудования.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность, г/см <sup>3</sup> :	ок. 1.8
Консистенция:	мягкий, пластичный, клейкий, тестообразный
Пенетрация (конус 150 г, 6 сек, 20 °C), мм:	ок. 75 1/10
Диапазон рабочих температур, °C:	-30 – 80
Кратковременное воздействие (до 1 ч), °C:	160

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Предварительное информирование:

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности продукта** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности.

### Подготовка поверхности:

Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли и грязи, обезжирены и высушены.

### Нанесение:

Teroson RB IX наносится вручную. Отделить руками нужное количество герметика и нанести на рабочую поверхность деревянной лопаткой, шпателем либо другим инструментом, придав материалу необходимую форму. Благодаря своей липкости, Teroson RB IX обеспечивает отличную герметизацию.

## ХРАНЕНИЕ

Чувствительность к замерзанию Нет  
Рекомендуемая температура хранения, 5 – 35 °C  
Срок хранения (в не вскрытой упаковке), 24 мес.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее:** В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

**В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Ссылка 0.0