

Продукт: TEROSON VR 730

Краткое описание продукта

TEROSON VR 730 -----

Белая пластичная смазка
Основа: пластичная смазка

Характеристика:

Белая смазка - это белая, адгезионно-прочная распыляемая смазка на основе пластичной массы в баллончике-спрее. Продукт водоотталкивающий и износостойчивый, не содержит силикона и кислот. Увеличивает срок службы смазанных деталей, находящихся под высоким давлением, ударной нагрузкой и в вибрирующем состоянии. Белая смазка обладает замечательными смазывающими и антикоррозийными свойствами.

Применение

Белая смазка применяется для смазывания механических приводных механизмов, шестерней, цепей и рычажных механизмов, а также на видимых частях, которые с визуальной точки зрения не должны быть покрыты темными смазками, напр. полозья сиденья, шарниры и т.д.

Технические характеристики:

Цвет: белый
Плотность: 0,67 г/см (Аэрозоль)
Консистенция: пастообразная
Температура применения: -25°C до 120°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

Способ применения

перед применением белой смазки в действующем баллончике-аэрозоле сильно встряхнуть; при этом будут слышны постукивания шарика. Смазываемые места тщательно очистить от загрязнений и от всех абразивных наслоений, после этого белая смазка наносится на поверхность. При использовании в полых телах или подшипниках качения объем заполнять примерно на треть.

Внимание!

Продукт не содержит горючих растворителей, но наполнен горючим газом. Поэтому материал не должен впрыскиваться в работающие механизмы. Его можно применять только тогда, когда нет источников возгорания, напр. электрических контактов.

Хранение:

Морозоопасность: нет
Рекомендуемая температура хранения: 10°C до 25°C
(не нагревать выше 50°C!)
Срок хранения: 24 месяцев
Упаковка Баллончик-спрей 300 мл, Арт. № 107.14 W (D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности
Транспортная характеристика

Указание !

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь в виду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.

Reg. № 39 084-02

Германия: Henkel Teroson GmbH
Postfach 10 56 20 D-69046 Heidelberg
Hans-Bunte-Strasse 4 D-69123 Heidelberg
Telefon (06221) 704-0 Telefax (06221) 704-698

Австрия: Henkel-Klebetchnik Ges.m.b.H.
Erdbergstrasse 29 A-1030 Wien
Telefon (01) 7 11 04-0 Telex 13 31 01
Telefax (0222) 7 11 04-659

Швейцария: Andrej Koch AG
Grossherweg 9 CH-8902 Urdorf/Zürich
Telefon (01) 7 34 57 11 Telefax (01) 7 34 57 44